

AURO Liscivia per legni di conifera n. 401 Scheda Tecnica

Tipo di materiale / Impiego

Liscivia pronta per l'uso, leggermente pigmentata per il trattamento preliminare, non tonalizzante, del legno di conifere nuovo e levigato prima della finitura con sapone per legno AURO n. 403 * o sapone per legno AURO bianco n. 404 *. Solo per uso interno. Non adatto a legni duri di latifoglia.

Composizione

Acqua, idrossido di calcio, potassa di calce, biossido di titanio, cellulosa. I prodotti naturali non sono inodori e senza emissioni. Considerare possibili allergie ai singoli componenti. Fa testo la dichiarazione completa degli ingredienti (vedi sito www.auro.de).

Colore

Bianco; biancastro-trasparente dopo l'essiccazione. A causa della forte alcalinità del prodotto, possono aver luogo cambiamenti di colore superficiali del legno dovuti alla forte reazione, che possono essere diversi fra specie e specie. Possono differire anche per lo stesso tipo di legno, pertanto si consiglia di effettuare delle prove preliminari.

Applicazione

Pennello o rullo. Utilizzare solo strumenti alcali-resistenti.

Essiccazione in condizioni climatiche normali (20 °C / 60% di umidità relativa dell'aria)

Pronto per il trattamento successivo con sapone per legno AURO n. 403 * o 404 * dopo circa 4-16 ore, a seconda del tasso di ricircolo d'aria, dell'umidità e della temperatura. Una elevata umidità dell'aria, basse temperature, una cattiva aerazione ed eccessive quantità di prodotto possono rallentare l'essiccazione.

Densità circa 1,05 g/cm³

Classe di rischio Caustico. Contiene soluzione di idrossido di potassio <2%, GGVS 8 / 42c. UN-No. 1814.

Viscosità 14 secondi (DIN 4 mm) a 20 ° C.

Diluente Il prodotto è pronto per l'uso, può essere diluito con acqua.

Resa circa 0,1-0,15 l/m² per mano, può variare a seconda della modalità di applicazione, dall'assorbimento del fondo. La resa esatta deve essere determinata con una prova.

Pulizia degli Utensili Rimuovere immediatamente gli schizzi con acqua. Pulire gli utensili da lavoro con acqua prima che si asciughino.

Conservazione Conservare in luogo fresco, asciutto al riparo dal gelo, fuori dalla portata dei bambini. Dopo l'apertura, richiudere ermeticamente i contenitori. Stabilità di conservazione nel contenitore originale: 24 mesi.

Materiale dei contenitori Polietilene. Le confezioni completamente vuote possono essere smaltite nei contenitori per la raccolta differenziata.

Smaltimento Codice CAE 200115, designazione: Liscivia. I residui di prodotto essiccato possono essere compostati o smaltiti con i rifiuti domestici.

Avvisi di sicurezza Il prodotto è alcalino, simile, ad esempio, alla malta di calce o cemento, irrita gli occhi e la pelle. Evitare di inalare la polvere. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza e la Scheda Tecnica.

AURO No. 401

Raccomandazioni Tecniche per l'Applicazione AURO liscivia per legni di conifera n°401

1. FONDO

1.1 Fondo adatto:

- Legno di conifere massello nuovo, non ossidato o carteggiato fino all'eliminazione dello strato di ossidazione.
- Non adatto per legno duro di latifolia.
- Si raccomanda la massima attenzione sulle superfici molto lisce: pericolo di forti rigonfiamenti.
- Sconsigliato il trattamento dei giunti di testa.

1.2 Condizioni del fondo: Il fondo deve essere solido, chimicamente neutro, asciutto, privo di grassi, pulito, assorbente e senza sostanze in grado di produrre efflorescenze.

2. Applicazione (Primo trattamento)

2.1 Preparazione del fondo

- Arrotondare gli spigoli, pulire il fondo, levigare (carta vetrata 120) o più fine
- Rimuovere accuratamente i residui di levigatura, eventualmente con un aspirapolvere.
- Lavare i legni molto resinosi con una soluzione alcolica

2.2 Trattamento del fondo

- Coprire accuratamente l'area circostante.
- Indossare guanti di gomma e occhiali di protezione.
- Non versare il prodotto in contenitori di metallo leggero o lattine colorate.
- Mescolare accuratamente la liscivia AURO 401 e applicare uniformemente a saturazione nella direzione delle fibre usando uno strumento resistente agli alcali. Non versare il prodotto direttamente sulla superficie da trattare.
- Mescolare la liscivia frequentemente durante la lavorazione.
- Eliminare o rimuovere eventuali eccedenze di prodotto.
- Lasciare asciugare completamente, garantendo così un'adeguato ricircolo dell'aria.
- I pavimenti trattati possono essere calpestati solo dopo la completa essiccazione.

2.3 Finitura

- Per ottenere una finitura ottimale della superficie, si consiglia una leggera levigatura (carta vetrata 180-220). Indossare una maschera antipolvere. Aspirare completamente i residui polverosi.
- Trattare con sapone per legno AURO n. 403 * o sapone per legno AURO bianco n. 404 *; consultare la scheda tecnica corrispondente.
- Utilizzare solo saponi per legno AURO. I saponi non idonei potrebbero produrre decolorazioni.

3. Applicazione per restauri

3.1 Preparazione del fondo

- Rimuovere completamente il rivestimento precedente, levigare superfici molto usurate o danneggiate fino al legno intatto, non ingiallito e assorbente.
- Pulire accuratamente la superficie, levigare e rimuovere la polvere.

3.2 Prima mano

Come descritto al punto 2.2

3.3 Finitura

Come descritto al punto 2.3

* Vedere le rispettive Schede Tecniche.

Tutte le indicazioni sono il risultato di anni di ricerca e di analisi pratiche. Da questa scheda non possono essere ricavate responsabilità o cause di forza maggiore. L'uso di queste raccomandazioni non implica alcuna responsabilità legale. Esse servono per informazione e consulenza, non esimono

comunque l'acquirente ed utilizzatore dalla propria verifica del prodotto per l'impiego previsto. Le indicazioni fornite non sono vincolanti.

Nel momento in cui verrà pubblicata una scheda aggiornata, la presente scheda perderà la sua validità. Aggiornato al: 1.10.2008 dati tecnici / 15.08.2013 dichiarazione completa dei componenti Prima edizione, 14.8.2015 dichiarazione dei componenti.

AURO - Distributore per l'Italia Ventamar

Via Tempio Malatestiano, 21 – 47900 Rimini (RN) – email: ventamar@libero.it

Sedi Operative

MILANO – Tel. 335 7017951

CESENA (FC) Tel. 329 2740686

COPYRIGHT BY AURO

AURO Liscivia per legni di latifoglia n. 402 Scheda Tecnica

Tipo di materiale / Impiego

Liscivia pronta all'uso leggermente pigmentata per il pretrattamento preliminare ed il mantenimento del colore naturale del legno duro nuovo prima del trattamento con AURO Sapone per legno No. 403 * o AURO Spone per Legno bianco No. 404 *. Solo per uso interno. Non adatto per legno di conifera (legno tenero).

Composizione

Acqua, acido citrico, alcool, biossido di titanio, potassa, xantano, olio di arancia, olio di rosmarino. I prodotti naturali non sono inodori e senza emissioni. Considerare possibili allergie ai singoli componenti. Fa testo la dichiarazione completa degli ingredienti (vedi sito www.auro.de).

Colore

Bianco; biancastro-trasparente dopo l'essiccazione. A causa della acidità del prodotto, possono aver luogo cambiamenti di colore superficiali del legno dovuti alla forte reazione, che possono essere diversi fra specie e specie. Possono differire anche per lo stesso tipo di legno, pertanto si consiglia di effettuare delle prove preliminari.

Applicazione

Vernice (pennello, spatola) o rullo (rullo di spugna). Utilizzare solo strumenti resistenti agli acidi.

Essiccazione in condizioni climatiche normali (20 °C / 60% di umidità relativa dell'aria)

Pronto per il trattamento successivo con sapone per legno AURO n. 403 * o 404 * dopo circa 4-16 ore, a seconda del tasso di ricircolo d'aria, dell'umidità e della temperatura. Un' elevata umidità dell'aria, basse temperature, una cattiva aerazione ed eccessive quantità di prodotto possono rallentare l'essiccazione.

Densità circa 1,02 g/cm³

Classe di rischio Non applicabile.

Viscosità 14 secondi (DIN 4 mm) a 20 ° C.

Diluente Il prodotto è pronto per l'uso, può essere diluito con acqua.

Resa circa 0,1-0,15 l/m² per mano, può variare a seconda della modalità di applicazione, dall'assorbimento del fondo. La resa esatta deve essere determinata con una prova.

Pulizia degli Utensili Rimuovere immediatamente gli schizzi con acqua. Pulire gli utensili da lavoro con acqua prima che si asciughino.

Conservazione Conservare in luogo fresco, asciutto al riparo dal gelo, fuori dalla portata dei bambini. Dopo l'apertura, richiudere ermeticamente i contenitori. Stabilità di conservazione nel contenitore originale: 24 mesi.

Materiale dei contenitori Polietilene. Le confezioni completamente vuote possono essere smaltite nei contenitori per la raccolta differenziata.

Smaltimento Residui liquidi: codice EWC 200114. Designazione: acidi. I residui di prodotto essiccato possono essere compostati o smaltiti con i rifiuti domestici.

Avvisi di sicurezza Il prodotto è acido, simile, ad esempio, all'aceto. Irrita gli occhi e la pelle. Evitare di inalare la polvere. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza e la Scheda Tecnica.

Attenzione Temperatura minima di applicazione : 10 °C

AURO No. 402

Raccomandazioni Tecniche per l'Applicazione AURO liscivia per legni di latifoglia n°402

1. FONDO

1.1 Fondo adatto:

- Legno di latifoglia massello nuovo, non ossidato o carteggiato fino all'eliminazione dello strato di ossidazione, per interni.
- Non adatto per legni teneri di conifera.
- Non adatto per pavimenti in legno a listelli incrociati: pericolo di forti rigonfiamenti.
- Sconsigliato il trattamento dei giunti di testa.

1.2 Condizioni del fondo: Il fondo deve essere solido, chimicamente neutro, asciutto, privo di grassi, pulito, assorbente e senza sostanze in grado di produrre efflorescenze.

2. Applicazione (Primo trattamento)

2.1 Preparazione del fondo

- Arrotondare gli spigoli, pulire il fondo, levigare (carta vetrata 120) o più fine
- Rimuovere accuratamente i residui di levigatura, eventualmente con un aspirapolvere.
- Lavare i legni molto tannici con una soluzione alcolica

2.2 Trattamento del fondo

- Coprire accuratamente l'area circostante.
- Indossare guanti di gomma e occhiali di protezione.
- Non versare il prodotto in contenitori di metallo leggero o lattine colorate.
- Mescolare accuratamente la liscivia AURO 401 e applicare uniformemente a saturazione nella direzione delle fibre usando uno strumento resistente agli acidi. Non versare il prodotto direttamente sulla superficie da trattare.
- Mescolare la liscivia frequentemente durante la lavorazione.
- Eliminare o rimuovere eventuali eccedenze di prodotto.
- Lasciare asciugare completamente, garantendo così un'adeguato ricircolo dell'aria.
- I pavimenti trattati possono essere calpestati solo dopo la completa essiccazione.

2.3 Finitura

- Per ottenere una finitura ottimale della superficie, si consiglia una leggera levigatura (carta vetrata 180-220). Indossare una maschera antipolvere. Aspirare completamente i residui polverosi.
- Trattare con sapone per legno AURO n. 403 * o sapone per legno AURO bianco n. 404 *; consultare la scheda tecnica corrispondente.
- Utilizzare solo saponi per legno AURO. I saponi non idonei potrebbero produrre decolorazioni.

3. Applicazione per restauri

3.1 Preparazione del fondo

- Rimuovere completamente il rivestimento precedente, levigare superfici molto usurate o danneggiate fino al legno intatto, non ingiallito e assorbente.
- Pulire accuratamente la superficie, levigare e rimuovere la polvere.

3.2 Prima mano

Come descritto al punto 2.2

3.3 Finitura

Come descritto al punto 2.3

* Vedere le rispettive Schede Tecniche.

Tutte le indicazioni sono il risultato di anni di ricerca e di analisi pratiche. Da questa scheda non possono essere ricavate responsabilità o cause di forza maggiore. L'uso di queste raccomandazioni non implica alcuna responsabilità legale. Esse servono per informazione e consulenza, non esimono

comunque l'acquirente ed utilizzatore dalla propria verifica del prodotto per l'impiego previsto. Le indicazioni fornite non sono vincolanti.

Nel momento in cui verrà pubblicata una scheda aggiornata, la presente scheda perderà la sua validità. Aggiornato al: 1.10.2008 dati tecnici / 15.08.2013 dichiarazione completa dei componenti Prima edizione, 14.8.2015 dichiarazione dei componenti.

AURO - Distributore per l'Italia Ventamar

Via Tempio Malatestiano, 21 – 47900 Rimini (RN) – email: ventamar@libero.it

Sedi Operative

MILANO – Tel. 335 7017951

CESENA (FC) Tel. 329 2740686

COPYRIGHT BY AURO

AURO Sapone per legno n. 403

AURO Sapone per legno bianco n. 404

Scheda Tecnica

Tipo di materiale / Impiego

Sapone concentrato vegetale per il trattamento di finitura di superfici in legno massello non trattate o superfici in legno pretrattate con AURO Liscivia per legno n. 401 * o 402 *, per interni. Per la pulizia e la cura delle superfici trattate con sapone.
Sapone per legno n. 403: UBA No. 20410007.
Sapone per legno, bianco, n. 404: UBA No. 20410008.

Composizione

Acqua, olio di girasole **, alcool, grasso di palma, grasso di cocco **, olio di soia **, acido citrico, olio di ricino, cloruro di potassio, olio di colza **, ** sotto forma di sapone potassico. Inoltre al n. 404: biossido di titanio. I prodotti naturali non sono inodori e senza emissioni. Considerare possibili allergie ai singoli componenti. Fa testo la dichiarazione completa degli ingredienti (vedi sito www.auro.de).

Colore

Sapone per legno n. 403: trasparente, leggermente giallastro, quasi incolore ad essiccazione avvenuta.
Sapone per legno, bianco, n. 404: bianco, lascia un velo biancastro-trasparente ad asciugatura avvenuta.
Se applicati in grandi quantità o alte concentrazioni, questi saponi hanno un leggero effetto color miele. Possono modificare il colore (soprattutto su specie legnose ricche di sostanze tanniniche), pertanto è opportuno effettuare prove preliminari.

Applicazione

A pennello, rullo o straccio.

Essiccazione in condizioni climatiche normali (20 °C / 60% di umidità relativa dell'aria)

Asciutto e pronto per una mano successiva dopo circa 4-16 ore, a seconda del tasso di ricircolo d'aria, dell'umidità e della temperatura. Un' elevata umidità dell'aria, basse temperature, una cattiva aerazione ed eccessive quantità di prodotto possono rallentare l'essiccazione.

Densità. No. 403 circa 1,02 g/ml - No. 403 circa 1,11 g/ml

Classe di rischio Non applicabile.

Viscosità 14 secondi (DIN 4 mm) a 20 ° C.

Diluente Diluire con acqua.

Concentrazione di applicazione Per il trattamento iniziale: 100 ml in 1 l di acqua. Per pulizia e manutenzione: 100 ml in 4 l di acqua.

Resa per il trattamento iniziale circa 20 ml/m² per mano, occorre ripetere il trattamento 2/3 volte a seconda dell'assorbimento del pavimento.

Pulizia degli Utensili Rimuovere immediatamente gli schizzi con acqua. Pulire gli utensili da lavoro con acqua prima che si asciughino.

Conservazione Conservare in luogo fresco, asciutto al riparo dal gelo, fuori dalla portata dei bambini. Dopo l'apertura, richiudere ermeticamente i contenitori. Stabilità di conservazione nel contenitore originale: 24 mesi. Se conservato sotto i 10°C il sapone tende a diventare torbido. Torna trasparente se riportato a temperatura ambiente. Il freddo non ne pregiudica la qualità e l'utilizzo.

Materiale dei contenitori Polietilene. Le confezioni completamente vuote possono essere smaltite nei contenitori per la raccolta differenziata.

Smaltimento Residui liquidi: codice EWC 200116. Designazione: saponi detergenti. I residui di prodotto essiccato possono essere compostati o smaltiti con i rifiuti domestici.

Avvisi di sicurezza Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza e la Scheda Tecnica.

Attenzione Temperatura minima di applicazione : 10 °C

AURO No. 402

Raccomandazioni Tecniche per l'Applicazione

AURO Sapone per legno n. 403

AURO Sapone per legno bianco n. 404

1. FONDO

1.1 Fondo adatto:

- Legno massello non trattato o pretrattato con AURO Liscivia No. 401 o 402, per interni.
- Non adatto per pavimenti in legno a listelli incrociati: pericolo di forti rigonfiamenti.

1.2 Condizioni del fondo: Il fondo deve essere solido, chimicamente neutro, asciutto, privo di grassi, pulito, assorbente e senza sostanze in grado di produrre efflorescenze.

2. Applicazione (Primo trattamento)

2.1 Preparazione del fondo

- Arrotondare gli spigoli, pulire il fondo, levigare (carta vetrata 120) o più fine
- Rimuovere accuratamente i residui di levigatura, eventualmente con un aspirapolvere.
- Lavare i legni molto tannici con una soluzione alcolica

2.2 Trattamento del fondo

Se si desidera mantenere l'aspetto del legno nuovo, non tonalizzato, è necessario un trattamento di base con liscivia AURO n. 401 * o n. 402 *, a seconda del tipo di legno. Consultare la relativa scheda tecnica.

2.3 Prima mano

- Non versare il prodotto in contenitori di metallo leggero o barattoli colorati.
- Agitare bene il sapone per legno AURO e diluire (1 parte di sapone in 10 parti di acqua).
- Applicare uniformemente con una pennellessa o uno straccio per pulire.
- Rimuovere o stendere eventuali eccedenze entro 15 minuti con uno straccio ben strizzato.
- Per ottenere superfici di alta qualità, la soluzione di sapone può essere lavorata con una monospazzola e pad bianco. Rimuovere l'eventuale schiuma prodotta.
- Lasciar asciugare bene assicurando una buona circolazione d'aria.
- Camminare sui pavimenti trattati solo dopo completa asciugatura.- Coprire accuratamente l'area circostante.

2.4 Seconda mano Come descritto al punto 2.3

2.5 Finitura Come descritto al punto 2.3

Per ottenere superfici di alta qualità, dopo l'asciugatura della mano finale, si può lucidare il pavimento con una monospazzola con pad bianco o con una spazzola morbida.

3. Applicazione per restauri

3.1 Preparazione del fondo

- Rimuovere completamente il rivestimento precedente, levigare superfici molto usurate o danneggiate fino al legno intatto, non ingiallito e assorbente.
- Pulire accuratamente la superficie, levigare e rimuovere la polvere.

3.2 Trattamento e finitura Come descritto ai punti 2.2 - 2.5

4. Pulizia e manutenzione

- Per la pulizia e la cura possono essere utilizzati solo saponi per legno AURO. Detergenti non idonei possono produrre decolorazioni e o rimuovere gli strati di sapone del trattamento iniziale.
 - Pulire i pavimenti solo con una soluzione saponosa, non con acqua pura.
 - A seconda dell'effetto schiarente desiderato, è possibile utilizzare sapone per legno, sapone per legno bianco o miscele dei due saponi.
 - Spazzare o aspirare la polvere.
 - Mescolare bene il sapone AURO Wood. Diluire 1:40 con acqua (es. 100 ml di sapone in 4 l di acqua).
 - Tenere pronto un secondo secchio contenente acqua pulita.
 - Strofinare il pavimento inumidito con una soluzione saponosa.
 - Non introdurre lo straccio direttamente dal pavimento nella soluzione saponosa; lavare prima in acqua e poi strizzare bene.
 - Lasciare asciugare il pavimento; non calpestare la superficie bagnata.
 - In caso di sporco intenso, pulire prima con AURO Detergente per vernici e lacche n ° 435 * (vedi scheda tecnica corrispondente).
- Poiché rimuove completamente gli strati di sapone dal legno, è assolutamente necessario ripetere il trattamento come descritto ai punti 2.3 - 2.5.

* Vedere le rispettive Schede Tecniche.

Tutte le indicazioni sono il risultato di anni di ricerca e di analisi pratiche. Da questa scheda non possono essere ricavate responsabilità o cause di forza maggiore. L'uso di queste raccomandazioni non implica alcuna responsabilità legale. Esse servono per informazione e consulenza, non esimono

comunque l'acquirente ed utilizzatore dalla propria verifica del prodotto per l'impiego previsto. Le indicazioni fornite non sono vincolanti.

Nel momento in cui verrà pubblicata una scheda aggiornata, la presente scheda perderà la sua validità. Aggiornato al: 1.10.2008 dati tecnici / 15.08.2013 dichiarazione completa dei componenti Prima edizione, 1-10-2008 scheda tecnica, 15-8-2013 dichiarazione dei componenti.

AURO - Distributore per l'Italia Ventamar

Via Tempio Malatestiano, 21 – 47900 Rimini (RN) – email: ventamar@libero.it

Sedi Operative

MILANO – Tel. 335 7017951

CESENA (FC) Tel. 329 2740686

COPYRIGHT BY AURO